

1.4 Mörtel / Betone ohne Normanforderung / Spritzbetone

Sorte Nr.	Konsistenz	Zementgehalt kg/m ³	Gesteinskörnung	Zusatzmittel		€/m ³ ab Werk
			Größtkorn D _{max}	Art	% v. Zementgehalt	
Einkornbeton						
310	C1	100	32	-	-	
311	C1	100	16	-	-	
312	C1	100	8	-	-	
Dränbeton						
313	C1	320	8	-	-	
Kanal- und Tankverfüllmasse						
600	F4	100	4	-	-	
Überzug, nicht güteüberwacht						
186	C1	250	4	LP	0,2	
188	C1	350	4	LP	0,2	
189	C1	400	4	LP	0,2	
192	C1	450	4	LP	0,2	
193	C1	250	8	LP	0,2	
194	C1	300	8	LP	0,2	
195	C1	350	8	LP	0,2	
196	C1	400	8	LP	0,2	
197	C1	450	8	LP	0,2	
199	C1	250	8	LP / VZ	0,2 / 0,8	
Nassspritzbeton						
130	F4	400	8	-	-	
Trockenspritzbeton						
131	-	400	8	-	-	

Sorte Nr.	Konsistenz	Zementgehalt kg/m ³	Größtkorn D _{max}	Dichte kg/m ³	Druckfestigkeit N/mm ² nach 28d	€/m ³ ab Werk
Schaumbeton / Füllmasse						
310	F6	350	4	~ 1600 - 1800	~ 8 - 10	